

①⑨ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

①⑫ Offenlegungsschrift
①⑪ DE 37 08 451 A 1

②① Aktenzeichen: P 37 08 451.8
②② Anmeldetag: 16. 3. 87
②③ Offenlegungstag: 6. 10. 88

⑤① Int. Cl. 4:
C 08 F 220/60

C 08 F 220/34
A 61 K 7/075
C 11 D 1/94
// (C 08 F 220/60,
220:06) C 08 F 220:12
(C 08 F 220/34,
220:06) C 08 F 220:12,
A 61 K 7/08, 7/11, 7/13,
7/09

Behördeneigentum

⑦① Anmelder:


Henkel KGaA, 4000 Düsseldorf, DE

⑦② Erfinder:

Schieferstein, Ludwig, Dr., 4030 Ratingen, DE;
Höffkes, Horst, Dr.; Seidel, Kurt, 4000 Düsseldorf,
DE; Giede, Karl, 4010 Hilden, DE; Busch, Peter, Dr.,
4006 Erkrath, DE

⑥④ Zwitterionische Polymere und deren Verwendung in Haarbehandlungsmitteln

Neue zwitterionische Polymere werden erhalten aus
30 bis 70 Mol-% Monomeren mit quartären Ammonium-
gruppen der Formel




10 bis 30 Mol-% monomeren Carbonsäuren der Formel



10 bis 30 Mol-% monomeren Estern der Formel



und gegebenenfalls
0 bis 40 Mol-% Monomeren mit tertiären Aminogruppen der
Formel



Die zwitterionischen Polymeren eignen sich zur Herstellung
von Mitteln zur Pflege und Reinigung der Haare mit langan-
haltender haaravivierender Wirkung.

DE 37 08 451 A 1

BEST AVAILABLE COPY

Patentansprüche

1. Zwitterionische Polymerisate, die sich im wesentlichen zusammensetzen aus

(A) 30 bis 70 Mol% Monomeren mit quartären Ammoniumgruppen der Formel (I)



in der R^1 und R^2 Wasserstoff oder Methylgruppen sind, Z ein Sauerstoffatom oder eine $-NH$ -Gruppe, $n=2$ bis 5 und $A^{(-)}$ ein Chlorid-, Bromid-, Methoxysulfat- oder Ethoxysulfat-Anion ist,

(B) 10 bis 30 Mol% monomeren Carbonsäuren der Formel (II)



in der R^3 und R^4 Wasserstoff oder Methylgruppen sind,

(C) 10 bis 30 Mol% monomeren Estern der Formel (III)



in der R^5 und R^6 Wasserstoff oder Methylgruppen sind und R^7 eine Methyl- oder Ethylgruppe ist und

(D) 0 bis 40 Mol% Monomeren mit tertiären Aminogruppen der Formel (IV)



in der R^8 und R^9 Wasserstoff oder Methylgruppen sind und R^{10} und R^{11} Wasserstoff oder Alkylgruppen mit 1 bis 4 C-Atomen sind oder gemeinsam mit dem Stickstoffatom einen Piperidin-, Piperazin-, Pyrrolidin- oder Morpholin-Ring bilden, Z ein Sauerstoffatom oder eine $-NH$ -Gruppe und $n=2$ bis 5 ist.

2. Zwitterionische Polymerisate gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie sich im wesentlichen zusammensetzen aus

(A) 30 bis 70 Mol% Methacrylamidopropyl-trimethylammoniumchlorid (MAPTAC),

(B) 10 bis 30 Mol% Acrylsäure (AS) oder Methacrylsäure (MAS),

(C) 10 bis 30 Mol% Methylacrylat (MA) oder Methylmethacrylat (MMA) und

(D) 0 bis 40 Mol% Dimethylaminoethyl-methacrylat (DMAEMA).

3. Verwendung von zwitterionischen Polymeren gemäß den Ansprüchen 1 oder 2 als festigende und haarvivierende Komponente in wäßrigen Zubereitungen zur Reinigung und Pflege der Haare.

4. Haarshampoo auf wäßriger Basis, dadurch gekennzeichnet, daß es 0,1 bis 10 Gew.-% eines zwitterionischen Polymers gemäß den Ansprüchen 1 oder 2 und 5 bis 25 Gew.-% eines anionischen Tensids enthält.

5. Haarshampoos gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das anionische Tensid ein Alkylsulfat- oder Alkyl-polyglykoethersulfat der Formel (V)



ist, worin R^1 eine lineare Alkylgruppe mit 10 bis 18 C-Atomen, $z=0$ oder eine Zahl von 1 bis 10 und $M^{(+)}$ ein Lithium-, Natrium-, Kalium-, Magnesium-, Ammonium-, Mono-, Di- oder Trialkanolammoniumion mit 2 oder 3 C-Atomen in der Alkanolgruppe ist.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft neue wasserlösliche, zwitterionische Polymerisate mit guter Verträglichkeit mit anionischen und kationischen Tensiden und guten haaravivierenden und frisurstabilisierenden Eigenschaften und deren Verwendung in Haarbehandlungsmitteln, insbesondere in Haarshampoos.

Zwitterionische Polymere zeichnen sich dadurch aus, daß sie anionische Gruppen, meist Carboxylgruppen und quartäre Ammoniumgruppen im Molekül enthalten. Es sind zahlreiche zwitterionische Polymerisate bekannt. Es ist auch bekannt, zwitterionische Polymerisate in Haarbehandlungsmitteln zu verwenden. DE-OS 21 50 557 beschreibt die Verwendung von Polymerisaten zwitterionischer Monomeren in Haarfestlegemitteln. Auch aus DE-OS 28 17 369 war die Verwendung von Copolymerisaten aus Dimethylaminoethylmethacrylat, Acrylsäure und Methylmethacrylat in Haarfestlegemitteln und Shampoos bekannt. Zwitterionische Copolymere aus Monomeren mit quartären Ammoniumgruppen und Monomeren mit Carboxylgruppen sind aus EP-A 82 657 bekannt, wo solche Polymerisate als Wasserstein- und Korrosionsinhibitoren empfohlen werden.

Die für Haarbehandlungs- und Haarfestlegemitteln bekannten zwitterionischen Polymeren zeigen, insbesondere in Formulierungen mit anionischen Tensiden, den Nachteil, daß die haaravivierenden und haarfestigenden Eigenschaften im Verlaufe längerer Lagerzeit allmählich verlorengehen. Rein kationische wasserlösliche Polymere haben den Nachteil, daß die haarfestigenden und frisurstabilisierenden Eigenschaften zu wenig ausgeprägt sind. Es bestand daher die Aufgabe, haarfestigende und haaravivierende Komponenten für Haarbehandlungs-

mittel, insbesondere für Mittel zur Pflege und Reinigung des Haars mit einem Gehalt an anionischen Tensiden zu finden, die ihre Wirkung auch über längere Lagerzeiten in der Formulierung beibehalten.

Es wurde gefunden, daß die gestellten Aufgaben in hohem Maße erfüllt werden durch zwitterionische Polymerisate, die sich im wesentlichen zusammensetzen aus

(A) 30 bis 70 Mol% Monomeren mit quartären Ammoniumgruppen der Formel (I)



in der R^1 und R^2 Wasserstoff oder Methylgruppen sind, Z ein Sauerstoffatom oder eine $-NH$ -Gruppe, $n=2$ bis 5 und $A^{(-)}$ ein Chlorid-, Bromid-, Methoxysulfat- oder Ethoxysulfat-Anion ist,

(B) 10 bis 30 Mol% monomeren Carbonsäuren der Formel (II)



in der R^3 und R^4 Wasserstoff oder Methylgruppen sind,

(C) 10 bis 30 Mol% monomeren Estern der Formel (III)



in der R^5 und R^6 Wasserstoff oder Methylgruppen sind und R^7 eine Methyl- oder Ethylgruppe ist und

(D) 0 bis 40 Mol% Monomeren mit tertiären Aminogruppen der Formel (IV)



in der R^8 und R^9 Wasserstoff oder Methylgruppen sind und R^{10} und R^{11} Wasserstoff oder Alkylgruppen mit 1 bis 4 C-Atomen sind oder gemeinsam mit dem Stickstoffatom einen Piperidin-, Piperazin-, Pyrrolidin- oder Morpholin-Ring bilden, Z ein Sauerstoffatom oder eine $-NH$ -Gruppe und $n=2$ bis 5 ist.

Die erfindungsgemäßen zwitterionischen Polymerisate sind in Wasser und in wäßrigen Lösungen anionischer, kationischer, ampholytischer, zwitterionischer und nichtionogener Tenside gut löslich und behalten in wäßrigen Lösungen anionischer Tenside ihre guten, haaravivierenden und haarfestigenden Eigenschaften auch über längere Lagerzeiten bei. Aufgrund der genannten Eigenschaften eignen sich die erfindungsgemäßen zwitterionischen Polymerisate als festigende und haaravivierende Komponente in wäßrigen Zubereitungen zur Reinigung und Pflege der Haare. Solche Zubereitungen können z. B. Haarshampoos, Haarnachspülmittel, Haarfestiger, Haar-Fönwellmittel sowie wäßrige Färbemittel, Dauerwellmittel oder Dauerwell-Fixiermittel sein.

Die erfindungsgemäßen zwitterionischen Polymeren werden aus Monomeren der Formeln (I), (II), (III) und gegebenenfalls (IV) nach an sich bekannten Polymerisationsverfahren in wäßrigalkoholischer Lösung hergestellt. Als Starter wird eine radikalbildende Substanz wie z. B. Kalium- oder Ammoniumperoxidsulfat, tert.-Butylhydroperoxid, Azobis-(cyanpentansäure) oder bevorzugt Azoisobutyronitril in geringen Mengen zugegeben. Die Herstellung von zwei erfindungsgemäßen Copolymerisaten wird als Beispiel wiedergegeben.

Als Monomere der Formel (I) können z. B. Derivate der Acrylsäure, Methacrylsäure, Crotonsäure oder 2-Methylcrotonsäure eingesetzt werden. Besonders geeignete Monomere mit quartären Ammoniumgruppen sind z. B. Methacryloxyethyl-trimethyl-ammonium-methosulfat oder Methacrylamidopropyl-trimethyl-ammoniumchlorid.

Als monomere Carbonsäure der Formel (II) eignen sich Acrylsäure, Methacrylsäure, Crotonsäure und 2-Methylcrotonsäure. Bevorzugt werden Acryl- oder Methacrylsäure eingesetzt.

Als monomere Ester der Formel (III) können die Methyl- und Ethylester von Acrylsäure, Methacrylsäure, Crotonsäure und 2-Methylcrotonsäure verwendet werden. Bevorzugt geeignet sind die Methylester der Acryl- und/oder Methacrylsäure.

Als Monomere mit tertiären Aminogruppen der Formel (IV) eignen sich bevorzugt Acryl- und Methacrylsäure-derivate, wie z. B. Dimethylaminoethyl-methacrylat, Dimethylamioethylmethacrylamid, 2-tert.-Butylaminoethylmethacrylat oder Dimethylamino-neopentylacrylat.

Bevorzugte zwitterionische Polymere setzen sich im wesentlichen zusammen aus

(A) 30 bis 70 Mol% Methacrylamidopropyl-trimethylammoniumchlorid (MAPTAC),

(B) 10 bis 30 Mol% Acrylsäure (AS) oder Methacrylsäure (MAS),

(C) 10 bis 30 Mol% Methylacrylat (MA) oder Methylmethacrylat (MMA) und

(D) 0 bis 40 Mol% Dimethylaminoethyl-methacrylat (DMAEMA).

Durch den Anteil der Komponente (D), d. h. von Monomeren der Formel (IV) lassen sich die Eigenschaften der zwitterionischen Polymeren in Richtung auf eine verbesserte Avivagewirkung modifizieren. Zwitterionische Polymere mit einem besonders hohen Anteil an Komponente (A), d. h. von Monomeren der Formel (I) weisen dagegen eine besonders ausgeprägte festigende, frisstabilisierende Wirkung auf.

Besonders bevorzugt ist die Verwendung der erfindungsgemäßen zwitterionischen Polymeren in wäßrigen Zubereitungen mit einem Gehalt an anionischen Tensiden. Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung ist daher ein Haarshampoo auf wäßriger Basis, dadurch gekennzeichnet, daß es 0,1 bis 10 Gew.-% eines erfindungsgemäßen zwitterionischen Polymers und 5 bis 25 Gew.-% eines anionischen Tensids enthält.

Als anionische Tenside eignen sich in erfindungsgemäßen Haarbehandlungsmitteln alle für die Verwendung am menschlichen Körper geeigneten anionischen oberflächenaktiven Stoffe. Diese sind gekennzeichnet durch eine wasserlösliche machende, anionische Gruppe wie z. B. eine Carboxylat-, Sulfat-, Sulfonat- oder Phosphat-Gruppe und eine lipophile Alkylgruppe mit 10 bis 22 C-Atomen. Zusätzlich können im Molekül Glykol- oder Polyglykoether-Gruppen, Ester-, Ether- und Amidgruppen sowie Hydroxylgruppen enthalten sein. Beispiele für geeignete anionische Tenside sind die Natrium-, Kalium-, Ammonium-, Mono-, Di- und Trialkanolammoniumsalze mit 2 oder 3 C-Atomen in der Alkanolgruppe, von

- linearen Fettsäuren mit 10 bis 22 C-Atomen (Seifen),
- Ethercarbonsäuren der Formel $R^1-O-(CH_2-CH_2O)_x-CH_2-COOH$ in der R^1 eine lineare Alkylgruppe mit 10 bis 22 C-Atomen und $x=0$ oder 1 bis 10 ist,
- Acylsarcofinen mit 10 bis 18 C-Atomen in der Acylgruppe,
- Acyltauriden mit 10 bis 18 C-Atomen in der Acylgruppe,
- Acylisethionaten mit 10 bis 18 C-Atomen in der Acylgruppe,
- Sulfobernsteinsäuremono- und dialkylestern mit 8 bis 18 C-Atomen in der Alkylgruppe und Sulfobernsteinsäuremonoalkylpolyoxyethylestern mit 8 bis 18 C-Atomen in der Alkylgruppe und 1 bis 6 Oxyethylgruppen,
- linearen Alkansulfonaten mit 12 bis 18 C-Atomen,
- linearen Alpha-Olefinsulfonaten mit 12 bis 18 C-Atomen,
- Alpha-Sulfofettsäuremethylestern von Fettsäuren mit 12 bis 18 C-Atomen,
- Alkylsulfaten und Alkylpolyglykoethersulfaten der Formel $R^1-O(CH_2-CH_2O)_x-OSO_3H$, in der R^1 eine bevorzugt lineare Alkylgruppe mit 10 bis 18 C-Atomen und $x=0$ oder 1 bis 12 ist.

Bevorzugt geeignet sind Alkylsulfate und Alkylpolyglykoethersulfate mit 10 bis 18 C-Atomen in der Alkylgruppe und bis zu 12 Glykoethergruppen mit Molekül.

Neben den genannten anionischen Tensiden können die erfindungsgemäßen Haarshampooformulierungen alle für diesen Zweck bekannten Hilfs- und Zusatzmittel in den dafür üblichen Mengen enthalten. Dies sind insbesondere nichtionogene, amphotere und zwitterionische Tenside.

Nichtionische Tenside sind vor allem die Anlagerungsprodukte von 2 bis 20 Mol Ethylenoxid an bevorzugt lineare Alkohole mit 12 bis 18 C-Atomen, an Alkylphenole mit 8 bis 15 C-Atomen in der Alkylgruppe, an Fettsäuren mit 12 bis 18 C-Atomen, an Fettsäurepartialglyceride, an Fettsäure-sorbitan-partialester, an Fettsäurealkanamide und an Methylglucosid-Fettsäureester. Weitere geeignete nichtionogene Tenside sind Alkyl(oligo)-glucoside, Alkylaminoxid-Tenside und Fettsäurealkanamide. Amphotere Tenside sind z. B. die Alkyl(C_8-C_{18})-trimethylammonio-glycinat oder Acyl(C_8-C_{18})-aminopropyltrimethylammonio-glycinat.

Auch bestimmte, anionensid-verträgliche kationische Tenside können in den erfindungsgemäßen Haarshampoos enthalten sein. Solche kationischen Tenside sind z. B. aus DE-OS 34 42 175 bekannt.

Die erfindungsgemäßen wäßrigen Zubereitungen zur Reinigung und Pflege der Haare können neben den obligatorischen zwitterionischen Polymeren alle für den jeweiligen Anwendungszweck üblichen Hilfs- und Zusatzmittel enthalten.

Für Haarnachspülmittel sind dies z. B. kationische Tenside, insbesondere oberflächenaktive quartäre Ammoniumsalze, Fettalkohole mit 12 bis 22 C-Atomen, Fettsäurepartialglyceride, kosmetische Öl- und Fettkomponente und wasserlösliche Polymere mit verdickender Wirkung. Für Haarfestiger und Fönwellmittel sind dies z. B. ebenfalls kationische Tenside, kationische, nichtionogene oder anionische Polymere und niedere Alkohole. Haarfärbemittel enthalten direktziehende Farbstoffe oder Oxidationsfarbstoffvorprodukte, anionische oder nichtionogene Tenside, Ammoniak oder Alkanolamine sowie ggf. Antioxidantien, Dauerwellfixiermittel enthalten ein Oxidationsmittel, z. B. H_2O_2 , H_2O_2 -Anlagerungsverbindungen oder z. B. Kaliumbromat sowie anionische oder nichtionogene Tenside.

Die erfindungsgemäßen zwitterionischen Polymerisate sind in den genannten wäßrigen Zubereitungen zur Pflege und Reinigung der Haare bevorzugt in einer Menge von 0,1 bis 10 Gew.-%, insbesondere von 0,1 bis 2 Gew.-% enthalten.

Die folgenden Beispiele sollen den Erfindungsgegenstand näher erläutern, ohne ihn hierauf zu beschränken.

Beispiele

1. Herstellung eines Copolymerisats aus 3 Mol MAPTAC, 1 Mol Acrylsäure und 1 Mol Methylmethacrylat

In einem Reaktor mit Impellerrührer, Heizung, Kühlung, Rückfluß- und Vorlaufkühlung sowie Temperaturmessung wurden

- | | |
|---------|---|
| 2,4 kg | Methylmethacrylat (MMA) |
| 16,0 kg | Isopropanol vorgelegt und darin |
| 0,1 kg | Azoisobutyronitril unter Rühren aufgelöst. Dann wurden |
| 31 kg | einer 50-gew.-%igen wäßrigen Lösung von Methacrylamidopropyl-trimethylammoniumchlorid (MAP-TAC) |
| 1,7 kg | Acrylsäure (AS) und |
| 47,2 kg | Wasser zugesetzt. Der Ansatz wurde mit ca. |
| 1,6 kg | Ammoniaklösung (25 Gew.-% in Wasser) auf den pH-Wert = 7,0 eingestellt. |

Dann wurde bei einer Manteltemperatur von 65°C 30 Minuten gerührt, wobei eine leichte Erwärmung stattfand. Danach wurde auf 80°C erwärmt und weitere 2 Stunden gerührt. Nach beendeter Reaktion wurden 20 kg Wasser zugesetzt und diese Menge unter Normaldruck (1 bar) als Azeotyp wieder abdestilliert. Nach Abkühlung auf 30°C zeigte die Polymerlösung folgende Kennwerte:

pH-Wert:	6,8	5
Getrocknete Acetonfällung:	125% d. Th.	
Spezifische Viskosität: (1-%ig in 1 n NaNO ₃ -Lösung)	0,65	

2. Herstellung eines Copolymerisats aus 2 Mol MAPTAC, 1 Mol Acrylsäure und 1 Mol Methylmethacrylat und 2 Mol DMAEMA

In einem Reaktor mit Impellerrührer, Heizung, Kühlung, Rückfluß- und Vorlaufkühlung sowie Temperaturmessung wurden

2,1 kg	Methylmethacrylat	15
16,0 kg	Isopropanol vorgelegt und	
0,1 kg	Azoisobutyronitril unter Rühren aufgelöst. Dann wurden	
18,3 kg	einer 50-gew.-%igen wäßrigen Lösung von Methacrylamidopropyl-trimethylammoniumchlorid (MAP-TAC)	20
6,5 kg	Dimethylaminoethyl-methacrylat (DMAEMA) und	
52,9 kg	Wasser zugesetzt. Nach vorsichtiger Zugabe von	
1,5 kg	Acrylsäure	

wurde der Ansatz mit ca. 2,6 kg verd. Schwefelsäure (30 Gew.-% in Wasser) auf den pH-Wert = 7,0 eingestellt und auf 65°C erwärmt. Nach 30 Minuten Rühren bei dieser Temperatur, wobei eine leichte Erwärmung stattfand, wurde auf 80°C erwärmt und weitere 2 Stunden gerührt. Danach wurden 20 kg Wasser zugegeben und diese Menge unter Normaldruck (1 bar) als Azeotrop wieder abdestilliert. Nach Abkühlung auf 30°C zeigte die Polymerlösung folgende Kennwerte:

pH-Werte:	6,9	30
Getrocknete Acetonfällung:	145% d. Th.	
Spezifische Viskosität: (1-%ig in 1 n NaNO ₃ -Lösung)	0,65	

Anwendungsbeispiele

3. Haarshampoo

	Gew.-%	
Fettalkohol(C ₁₂₋₁₄)poly(3 EO)glykoether-sulfat,		40
Na-Salz, 28-%ige wäßrige Lösung	30	
Kokosacyl (C _{12-C18})-aminopropyl-dimethylglycin,		
30-%ige wäßrige Lösung	20	
Copolymer-Lösung Beispiel 1 (ca. 20%ig)	5	
Wasser	ad 100	45

4. Haarspülung

	Gew.-%	
Fettalkohol(C ₁₂₋₁₄)poly(3 EO)glykoether-sulfat,		50
Na-Salz, 28-%ige wäßrige Lösung	5	
Copolymer-Lösung Beispiel 2 (ca. 20%ig)	2	
Wasser	ad 100	

5. Haarspülung

	Gew.-%	
N-(2-Hydroxyhexadecyl-1)-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxy-ethyl)-ammoniumchlorid, 28-%ige wäßrige Lösung	4	
Copolymer-Lösung Beispiel 2 (ca. 20%ig)	5	60
Wasser	ad 100	

6. Fönwellmittel

	Gew.-%	65
N-(2-Hydroxyhexadecyl-1)-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxy-ethyl)-ammoniumchlorid, 28-%ige wäßrige Lösung	0,2	
Isopropanol	15,0	

Copolymer-Lösung Beispiel 2 (ca. 20%ig)
Wasser

6,0
ad 100

7. Haarfestiger

5

Polyvinylpyrrolidon-Polyvinylacetat-Copolymer (60 : 40)
Copolymer-Lösung Beispiel 1 (ca. 20-%ig)
Ethanol
Wasser

Gew.-%
1,4
4,0
20,0
ad 100

10

8. Haarfärbemittel

15

Talgfettalkohol(C₁₆₋₁₈)
Fettalkohol(C₁₂₋₁₄)poly(3 EO)glykoethersulfat,
Na-Salz, 28-%ige wäßrige Lösung
Copolymer-Lösung Beispiel 1 (ca. 20-%ig)
Oxidationsfarbstoff-Vorprodukte
Wasser

Gew.-%
8,0

20,0
2,5
2,0
ad 100

20

9. Dauerwellfixierungsmittel

25

Kaliumbromat
Fettalkohol(C₁₂₋₁₄)poly(3 EO)glykoethersulfat,
Na-Salz, 28-%ige wäßrige Lösung
Citronensäure
Copolymer-Lösung Beispiel 2 (ca. 20-%ig)
Wasser

Gew.-%
5,0

5,0
bis pH=4
1,5
ad 100

30

35

40

45

50

55

60

65